


2.15 Meßstrecke R 24

Genaue Bezeichnung	BAB Köln - Berlin km 517,500 - 517,750
Zwischen den Orten	AS Düsseldorf-Süd AS Solingen
Straßenbauamt	Autobahnamt Köln
Deckenbauweise	Gußasphalt
Baujahr, Verkehrsübergabe	1958
Verkehrsmenge: DTV 1958	
Güterverkehr	8 227
Personenverkehr	16 800
Summe	25 027
Zusammensetzung der Decklage:	
10,0 % Basaltsplitt	8/12 mm
17,5 % Basaltsplitt	5/8 mm
17,5 % Kalksteinsplitt	2/5 mm
24,0 % Rheinsand	0/3 mm
23,0 % Kalksteinmehl	
6,0 % Bitumen B 65	
2,0 % Trinidad Epuré	
(Nach Angaben des Autobahnamtes Köln)	

Berlin

AS Düsseldorf - Süd



Oberflächenausschnitte

M 1:1

Meßradspur 392

Meßradspur 396

