



Angaben über die MeßstreckeMeßRadspuren

Kurzbezeichnung:	WL 1
Genaue Bezeichnung:	B 54 bei Altenberge km 13,950 - 14,200
Zwischen den Orten:	Münster und Altenberge
Deckenbauweise:	Asphalt- feinbeton
Baujahr:	1957
<u>Zusammensetzung der Decklage:</u>	
11 Gew.-%	Basaltsplitt 8/12 mm
14 Gew.-%	Basaltsplitt 5/8 mm
24 Gew.-%	Basaltsplitt 2/5 mm
42 Gew.-%	Brech-und Natursand 0/2 mm
9 Gew.-%	Füller
6 Gew.-%	Bitumen
(Nach Angaben des Landesstraßenbauamtes Coesfeld)	



0
1
2
3
4
cm

Oberflächen-
ausschnitt
aus

MeßRadspur
285

M. 1:1