


2.6 Meßstrecke B 14/1

Genaue Bezeichnung	Clayallee östl. Fahrbahn
Zwischen den Orten	
Straßenbauamt	
Deckenbauweise	Gußasphalt
Baujahr, Verkehrsübergabe	1957 Oktober 1957
Verkehrsmenge:	Zählung 1959
12 329 Kfz, 7 - 19 Uhr in beiden Richtungen	
Zusammensetzung der Decklage:	
7,6 Gew.-%	Grünstein- 8/12 mm
11,7 Gew.-%	u. Gabbro- 5/8 mm
24,0 Gew.-%	splitt 2/5 mm
31,4 Gew.-%	Sand 0,09/2 mm
25,5 Gew.-%	Fuller
7,9 Gew.-%	Bitumen B 45
mit Grünsteinsand 0,6/2 mm abgestreut und geriffelt	
(Nach Prüfungszeugnis Dr. Herrmann und Scheuerer und Angaben d. Sen. f. Bau- und Wohnungswesen Berlin)	

Lage der Meßradspuren:



Oberflächenausschnitte M 1:1

Zehlendorf

Meßradspur 563

Meßradspur 564

