


2.1 Meßstrecke RP 6

Genaue Bezeichnung	BAB Köln-Frankfurt km 97,800 - 98,050
Zwischen den Orten	AS Diez und AS Limburg
Straßenbauamt	Montabaur
Deckenbauweise	Gußasphalt
Baujahr, Verkehrsübergabe	1957
Verkehrsmenge:	DTV 1958
Güterverkehr	5125
Personenverkehr	9975
Summe	15100
Zusammensetzung der Decklage:	
20 Gew.-% Basaltsplitt	5/8 mm
20 Gew.-% Basaltsplitt	2/5 mm
28 Gew.-% Sand mit Quarzit	0/2 mm
22-23 Gew.-% Füller	
9-10 Gew.-% Bitumen B 15 mit EP 59° nach K.-S.	
(Nach Angaben des Autobahnamtes Koblenz in Montabaur)	

Frankfurt
AS Limburg



AS Diez
Köln

Oberflächenausschnitte M 1:1

Meßbradspur 443

Meßbradspur 440

