


Angaben über die Meßstrecke

Kurzbezeichnung:	RP 2
Genaue Bezeichnung:	B 9, Nahebrücke
Zwischen den Orten:	Umgehung Bingen
Deckenbauweise:	Gußasphalt
Baujahr:	1958
Zusammensetzung der Decklage:	
10 Gew.-%	Moränesplitt 8/12 mm
15 Gew.-%	Moränesplitt 5/8 mm
15 Gew.-%	Moränesplitt 2/5 mm
12 Gew.-%	Brechsand 0,2/0,6 mm
15 Gew.-%	Brechsand 0,09/0,2 mm
25 Gew.-%	Füller
8 Gew.-%	Bitumen B 45
(Nach Angaben des Straßenneubauamtes Vallendar)	

Meßradspuren



Oberflächen-
ausschnitt
aus

Meßradspur
234

M. 1:1